


## Cold Pad Batch boyama metodu

### Alkali Reçete

Sodyum Silikat (40° Bé) ml/l	50 ml/l	
Kostik Soda (38° Bé) ml/l	$8 + \frac{x}{5}$	(x = boya miktarı)



### Yıkama Koşulları

Soğuk çalkalama	1 kamara	Sıcaklık 20-30°C
Sıcak çalkalama	1 kamara	Sıcaklık 50°C
Sıcak çalkalama	2 kamara	Sıcaklık 90°C
Sabunlama 3 g/l	3 kamara	Sıcaklık 98°C
Sıcak çalkalama	1 kamara	Sıcaklık 70°C
Soğuk çalkalama	1 kamara	Sıcaklık 20-30°C